Mode d'emploi

TATOO NYLON – Film Flex imprimable pour textiles enduits

Imprimer et découper

Les films de transfert ont souvent des problèmes d'adhérence sur les textiles en nylon. Cela n'est toutefois pas dû au matériau nylon lui-même, mais au fait que le nylon est souvent enduit de substances diverses destinées à la rendre hyrofuge. Ces enduits repoussent non-seulement l'eau mais aussi la colle thermofusible utilisée dans les films standards. La structure multicouches de Tatoo Nylon contient une colle thermofusible spécialement mise au point pour adhérer sur les textiles hydrofuges.

Le Tatoo s'utilise de préférence sur imprimantes hybrides qui peuvent imprimer et découper. Il peut également fonctionner sans problème sur des machines distinctes.

Appliquer la bande

Avant que les motifs ne puissent être transférés à l'aide d'une bande, l'encre doit être sèche, sans quoi l'impression pourrait s'effacer. Cela peut prendre entre une à six heures en fonction de l'encre utilisée et des conditions environnementales.

Echeniller sur la bande

Lors du transfert, il y a deux possibilités.

1. Avec la méthode classique, les motifs sont d'abord échenillés et le film de transfert est ensuite appliqué.

2. Autre méthode: le film de transfert peut d'abord être appliqué sur toute la surface et seulement ensuite, les motifs sont échenillés.

Les caractères ou les motifs découpés et échenillés sont repassés sur les textiles pendant 17 sec. à 115 °C. Ensuite, le film de fixation est retiré après un bref refroidissement.

Retirer le film support, c'est terminé !

Types d'encre

Solvant, éco-solvant

Conditions de transfert

Temp.: 115 °C
Durée : 17 s
Pression: modérée/élevée

Types de textiles

Nylon et autres textiles enduits.

Résistance au lavage

Lavable à 40 °C

Conditionnement

50 cm x 10 m
75 cm x 10 m
75 cm x 25 m
150 cm x 25 m

Autres conditionnements sur demande

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. 0033 2. 43 53 36 48 FAX 0033 2. 43 67 11 78
www.sef-france.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027
TVA/VAT: FR 10.304.802.291 – V2 07/2012

TEXTILE